

SCHEDA TECNICA

VERNITAL FIRESTOP EXTRATHERM WOOD WS

COD. 85310801

- Pittura intumescente bianca all'acqua di classe 1
- Omologata dal Ministero dell'Interno Centro Studi ed Esperienze - Capannelle (Roma)

Descrizione	Rivestimento intumescente monocomponente a base acqua di classe 1.
Impiego	Idonea per la verniciatura di rivestimento in legno e derivati per interni.
Dati fisici	
Aspetto del Film	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,260 gr/ml
Volume dei solidi	60%
VOC	0 gr/litro
Diluyente	Acqua 0 - 5 %
Tempo di sovrapplicazione	12 ore minimo
Tempo di indurimento	24 ore
Applicazione	Spruzzo, airless, pennello, rullo I maggiori spessori si ottengono mediante l'applicazione ad airless con rapporto di compressione (45:1) utilizzando un ugello autopulente da 0,6 - 0,8 mm. Si consiglia di proteggere l'intumescente con uno strato di finitura acrilica ad acqua tipo Hidroacryl s. 75560000 o Vernisan s. 85840000
Avvertenze	Il prodotto deve essere miscelato accuratamente. Un eventuale residuo di fondo può compromettere le proprietà estetiche ed autoestinguenti. Il prodotto presenta sensibilità all'umidità, evitare quindi l'applicazione in ambienti umidi.